

Description du produit	Vernis transparent Colmatage clair de la peinture Neutralisation de taches d'eau	
Domaines d'application	Pour subjectiles en pierre, ciment, papier, parquets et chapes	
Caractéristiques techniques	Masse volumique	env. 1,0 g/cm ³
	Teneur en extrait sec	env. 24 %
	Volume d'extrait sec	env. 20 %
	Volume d'extrait sec	env. 227 cm ³ /kg
Pouvoir couvrant	Théorique	env. 8 m ² à 25 µ (couche à sec)/l
	Pratique (profondeur des aspérités)	env. 6,3 m ² à 25 µ (couche à sec)/l
Viscosité à la livraison	env. 300 s/20 °C dans bécher DIN 4 mm	
Temps de séchage	Hors poussière	env. 3 h
	Sec au toucher	env. 5 h
	Recouvrable	env. 24 h
Conservation	env. 12 mois en conditionnement fermé, protégé de la chaleur et des rayons du soleil	
Conditionnement	1 l, 5 l	
Dilution	Diluant spécial K 221OELLERS	
Préparation des surfaces	Le subjectile doit être propre, sec et ne présenter aucune trace d'huile. Préparer et apprêter les subjectiles très absorbants ou rugueux.	
Consignes d'application	Au pinceau ou au rouleau	non dilué
	Au pistolet	Procédé haute pression avec buse de 2 mm, ajout évent. de 5 % de Diluant spécial 1+1.
	Au pistolet à air comprimé	Adapter la consistance de pulvérisation en ajoutant env. 10-20 % de diluant. Buse 1,7 mm à 3 bar.
	Pulvérisation airless	Adapter la consistance de pulvérisation en ajoutant du diluant.
	Température d'application	min. 5 °C
	Température du subjectile	min. 3 °C au dessus du point de condensation
	Taux d'humidité rel.	max. 85 %

Données de sécurité

Point éclair	> 24 °C
Classe de risque	vbf classe III
Consignes de transport	GGVS 3 31 c
Désignation	mention non obligatoire

Remarque : Les recommandations sont basées sur l'état actuel de nos expériences et connaissances. L'utilisateur doit cependant vérifier si les produits correspondent bien à ses applications. Nos recommandations techniques d'application livrées à l'oral ou à l'écrit à l'utilisateur ne peuvent être considérées qu'à titre indicatif et ne font l'objet d'aucune obligation.

OELLERS-Immex Produktions-
und Vertriebs GmbH & Co. KG
Auf der Komm 1-3
D-52457 Aldenhoven bei Jülich
Tél. +49 (0) 24 64 9 90 60
Fax +49 (0) 24 64 99 06 26
Email info@oellers-immex.de